



SYSTÈMES DE FAÇADE | FINITION DÉCORATIVE

Cm'Granitplast

Enduit décoratif mosaïque à liant acrylique

Finition décorative pour zones sollicitées

Pâte prête à l'emploi à base de liant acrylique et de grains décoratifs, pour un aspect granit. Destinée aux soubassements et aux surfaces verticales fortement sollicitées ; finition du système Class Mat Therm PSE.

**25 kg****01 DÉCORATIF**

Aspect granit / mosaïque

02 SOUBASSEMENTS

Pour soubassements et zones verticales sollicitées

03 PRÊT À L'EMPLOI

Pâte à liant acrylique

04 ETICS

Finition du système Class Mat Therm PSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Liant	Acrylique (DTA)
État	Pâte prête à l'emploi
Granulométries (DTA)	1,2 1,5 1,8 mm
Épaisseur d'application - grain 1,2 mm	≈ 1,6 mm
Épaisseur d'application - grain 1,8 mm	≈ 2,3 mm
Dilution	Eau : 1 % maximum (250 ml par 25 kg)

CONSOMMATION

1,2 mm : 3,5 kg/m²
1,8 mm : 4,5 kg/m²
1,5 mm : sur demande

CONDITIONNEMENT

Conditionnement de 25 kg
Conservation : 18 mois

STOCKAGE

+5 °C à +25 °C
À l'abri de l'humidité et du soleil
Ne pas laisser geler

DOMAINE D'UTILISATION

- Finition décorative du système Class Mat Therm PSE (DTA n° 7/26-1828_V1).
- Soubassements, garages, couloirs, cages d'escalier et surfaces verticales fortement sollicitées.
- Application sur support préparé et primairisé.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le support doit être solide, sec, propre, dépoussiéré et exempt de graisses et de salissures.
- Éliminer les parties friables ou non adhérentes et reprendre les irrégularités importantes.
- Les mortiers ciment et ciment-chaux doivent sécher au minimum 1 jour par millimètre d'épaisseur (à 20 °C et 65 % HR) ; les supports béton au minimum un mois.
- En présence d'algues ou de champignons, assainir le support avant l'application.
- Dans le système Class Mat Therm PSE, appliquer obligatoirement le primaire Fixat Pro Universal ($\approx 0,2$ kg/m²) et respecter 24 heures de séchage avant la finition.

APPLICATION

Préparation du produit

Réhomogénéiser la pâte à l'aide d'un malaxeur électrique. Si nécessaire, diluer avec au maximum 1 % d'eau (250 ml maximum par 25 kg).

Application du revêtement

Appliquer uniformément à la truelle en acier inoxydable : épaisseur d'environ 1,6 mm pour le grain fin (1,2 mm) et d'environ 2,3 mm pour le gros grain (1,8 mm). Lisser immédiatement à la truelle inox afin qu'il ne reste aucun vide entre les grains ; toujours lisser dans le même sens. Nettoyer régulièrement les outils à l'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température de l'air et du support : +10 °C à +25 °C. Humidité relative inférieure à 80 %.

Ne pas appliquer par vent, sous la pluie, par brouillard ni en plein soleil. Protéger le revêtement frais jusqu'à séchage complet.

ENTRETIEN

Un entretien périodique contribue à préserver l'aspect de la surface : nettoyage doux à l'eau avec un produit non abrasif. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après usage.

LIMITES ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou circulables, ni sur des surfaces non protégées par un débord de toiture.
- Des températures trop basses ou trop élevées pendant l'application et le séchage peuvent entraîner un voile, des micro-cavités ou des variations de teinte.
- Protéger les surfaces fraîchement appliquées de la pluie et du gel.

SÉCURITÉ / ÉTIQUETAGE

Lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Porter des gants, des vêtements de protection et une protection des yeux.

Ne pas jeter les résidus à l'égout ; éliminer selon la réglementation en vigueur.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker dans un endroit sec et sombre, à une température comprise entre +5 °C et +25 °C. Protéger de l'exposition directe au soleil. Ne pas laisser geler. Dans son emballage d'origine, bien fermé et non endommagé, la durée de conservation est de 18 mois.

INFORMATIONS PRODUIT

Nom commercial	Class' Mat Cm'Granitplast
Désignation technique d'origine	GRANITPLAST
Référence de la fiche source	DTA 7/26-1828_V1, § 2.4.2.5
Conditionnement	25 kg
Système	Class Mat Therm PSE — DTA n° 7/26-1828_V1 · ETA-25/0619

NOTE DOCUMENTAIRE

Fiche française mise en forme pour Class' Mat à partir de la fiche technique du fabricant et du DTA n° 7/26-1828_V1. En cas de divergence, le DTA et l'ETA-25/0619 prévalent. Cette fiche ne remplace ni la fiche de données de sécurité ni l'étude propre à chaque chantier.

CLASS' MAT · 1 Rue de Turi, L-3378 Livange (Roeser), Luxembourg · +352 661 286 923 · commande@cm.lu