



Class' Mat - FIBRE DE VERRE

Treillis de renfort 4,5 x 4,5 mm

Treillis en fibre de verre destiné au renfort des façades dans les systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) et au renfort des enduits minces.

DOMAINE D'UTILISATION

- Maroufler dans la couche de base des systèmes d'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) Class' Mat.
- Maroufler dans les enduits minces.

SUPPORTS COMPATIBLES

- Murs extérieurs ou intérieurs.
- Systèmes d'ITE Class' Mat.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Pose de la trame dans la 1ère passe de sous-enduit.
- Les lés de trame doivent se chevaucher sur 10 cm en tous sens.
- Maroufler la trame de haut en bas dans le sous-enduit.
- Veiller à bien tendre la trame sans pli ni cloque en veillant à la couvrir complètement.
- La trame doit se trouver au milieu de l'épaisseur du sous-enduit et ne jamais toucher l'isolant ou le support.

AGRÉMENTS, CERTIFICATIONS ET ESSAIS

- Certifié QB.
- Marquage CE.
- ETA 13/0392.
- Classement TRaME : T=3 ; Ra=1 ; M=2 ; E=2.

RECOMMANDATIONS

- Stocker la trame à l'abri de l'humidité, à une température comprise entre -10 °C et +50 °C.



+ PRODUIT

- Résistante aux alcalis et aux étirements.
- Pour systèmes ETICS et enduits minces.
- Excellente stabilité dimensionnelle.

INFOS PRATIQUES

Caractéristiques du rouleau

- Dimensions des mailles : 3,5 x 3,8 mm
- Conditionnement : rouleau
- Rouleaux par palette : 30
- Largeurs disponibles : 1,10 m x 50 m ou 1,00 m x 50 m
- Longueur : 50 m
- Épaisseur du tissu : 0,52 mm
- Poids : 160 g/m² (masse surfacique)