

FIXAT UNIVERSAL

Primaire / impression universelle à dispersion polymère pour la préparation des supports avant application des revêtements de finition.



BÉNÉFICES PRODUIT

- Pénétration en profondeur du support et renforcement de sa cohésion.
- Uniformise la porosité et améliore l'adhérence des revêtements ultérieurs.
- Réduit la consommation des couches de finition sur supports absorbants.
- Convient comme primaire avant enduits et peintures minces ou organiques.
- Peut être teinté selon le nuancier de la gamme concernée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique	≈ 1,66 g/cm ³
Extrait sec	≈ 70,43 %
Perméabilité à l'eau (EN 1062-3)	W2 (0,1 - 0,5 kg/m ² · h ^{0,5})
Adhérence (EN ISO 4624)	≈ 3,1 N/mm ²
Essai de fissuration (EN ISO 9117-6)	< 2 h
pH (EN ISO 787-9)	≈ 6,8
Viscosité Brookfield (EN ISO 2555)	≈ 18 750 mPa·s
Taille des particules (EN 787-7)	≤ 100 µm

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être solide, sec, propre, sain, exempt de poussière, graisse et autres salissures. Les anciennes couches non adhérentes doivent être éliminées. Les supports cimentaires et béton doivent présenter une cohésion suffisante. Les surfaces irrégulières doivent être reprises avec le matériau approprié avant l'application du primaire.

DOMAINES D'APPLICATION

Avant enduits de façade	Pour uniformiser l'absorption et préparer les supports minéraux avant les finitions.
Avant peintures et revêtements	Comme couche d'impression sur supports adaptés en intérieur et extérieur.
Rénovation	Après préparation correcte des supports existants et élimination des parties non adhérentes.

MISE EN ŒUVRE

1. Préparation	Homogénéiser le produit avant utilisation. Appliquer sur un support préparé, sec et sain.
2. Application	Appliquer de manière régulière au rouleau à poils longs ou à la brosse, selon la nature du support.
3. Séchage	Respecter un séchage suffisant avant l'application du revêtement de finition. Les conditions climatiques peuvent allonger les délais.
4. Finition	Après séchage complet, appliquer la finition choisie conformément à sa fiche technique.

CONDITIONS D'APPLICATION

Plage d'application indicative : +5 °C à +30 °C. Ne pas appliquer sous la pluie, sur support ruisselant, gelé ou en cours de dégel, ni sur support fortement échauffé par le soleil. Protéger de l'humidité pendant le séchage.

CONSOMMATION & CONDITIONNEMENT

Consommation	≈ 1 kg pour 4 à 5 m ² , selon l'absorption et la rugosité du support
Conditionnement	Seaux plastiques de 1 kg, 5 kg et 20 kg
Conservation	18 mois dans l'emballage d'origine, fermé, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs
Aspect	Primaire / impression prêt à l'emploi

SÉCURITÉ & PRÉCAUTIONS

Respecter les conseils de prudence figurant sur l'emballage et dans la Fiche de Données de Sécurité. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Tenir hors de portée des enfants. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter si nécessaire.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et tempéré, entre +5 °C et +25 °C. Ne pas laisser geler. Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

CONTRÔLE QUALITÉ

Les caractéristiques annoncées sont issues de la documentation technique COLORIT transmise pour adaptation à la gamme Class' Mat. La qualité du produit est suivie selon un système de contrôle interne du fabricant.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Une préparation correcte du support est indispensable pour obtenir une finition régulière et durable. Le présent document sert de guide d'utilisation et doit être utilisé conjointement avec les notices des revêtements associés et les prescriptions techniques applicables au chantier.



CLASS' MAT FIXAT UNIVERSAL

Primaire universel pour la préparation des supports avant revêtements de finition.

RÉFÉRENCE DOCUMENTAIRE

Adaptation française réalisée à partir de la fiche technique COLORIT « PODLOGA UNIVERSAL », édition du 06/04/2026, référence 17.01. Les données techniques ci-dessus sont reprises de cette source et présentées sous l'identité Class' Mat.